


業務用ロスナイ耐震強度検討書

「LGH-N15CX3」耐震強度検討書



計算条件

お客様ご指定条件

▶ 製品質量	W =	23.5	kg	▶ ボルトから重心 までの距離	LGA =	367.0	mm
▶ 重心高さ	hG =	500.0	mm		LGB =	200.0	mm
▶ 製品天面～天井面 (ボルト据付面)		366.0	mm	▶ ボルトサイズ		M10	
ボルトスパン	LA =	908.0	mm	▶ ボルト総本数	n =	4	本
	LB =	475.0	mm	▶ 片側ボルト本数	ntA =	2	本
					ntB =	2	本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	0.23	0.35	0.46
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	0.12	0.17	0.23
アンカーボルト引抜力	$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times n_t}$	・ボルトスパンA側(RbA) 0.17 kN 0.22 kN 0.26 kN ・ボルトスパンB側(RbB) 0.22 kN 0.30 kN 0.38 kN		
アンカーボルトせん断応力度	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$	A: ボルト断面積 M10 0.55 cm ² 0.10 kN/cm ² 0.16 kN/cm ² 0.21 kN/cm ²		

* L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt: ntA又はntB

各アンカーボルトの短期許容引抜荷重に対する安全率

あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形) 施工方法: コンクリート厚さ120mm 埋込寸法45mm、限度100mm以下 短期許容引抜荷重: 3.8 kN	17.2	倍	12.7	倍	10.1	倍
--	------	---	------	---	------	---

各アンカーボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率

ボルト(SS400) 短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²	96.5	倍	64.3	倍	48.2	倍
ステンレスボルト(A2-50) 短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²	87.1	倍	58.1	倍	43.6	倍

以上の計算結果において、上記アンカーボルトM10はいずれも十分な強度を有する

・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

・本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。